



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com

STEELARC F1L

Fil fourré pour rechargement.

PROPRIETES ET APPLICATIONS :

Fil fourré utilisable avec ou sans gaz déposant un alliage de dureté élevée présentant une bonne résistance à l'usure par frottement et par chocs. Ce produit est utilisé dans tous les domaines de l'abrasion par la terre dans les travaux publics, carrières, mines, briqueteries.

Recommandé dans tous les cas où l'on recherche un bon compromis entre abrasion et chocs.


Employé pour le rechargement de pièces et éléments de broyeurs, concasseurs, cribles, godes, lames, etc....

COMPOSITION CHIMIQUE : carbone, manganèse, chrome, silicium, vanadium, molybdène

DURETE : 58 à 61 HRC non usinable

DIAMETRES : 1,6 - 2,4 - 2,8

POIDS DES BOBINES : ENVIRON 15 KGS



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com