



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com

STEELARC F 24

Fil fourré pour rechargement.

PROPRIETES ET APPLICATIONS :

Fil fourré de rechargement utilisé sur les pièces au manganèse type hadfield soumises aux chocs sévères combinés à une abrasion importante

Particulièrement efficace pour la remise en état d'éléments de broyeurs (BARMAC), marteaux, battoirs, mâchoires, ainsi que tous les composants soumis aux pressions et à l'écrasement.

Ne pas utiliser sur les aciers ferritiques. Souder sur les aciers au manganèse le plus froid possible.

DURETE : 25 HRC s'écrouissant à 60 HRC

DIAMETRES en mm : 1,6 - 2,4 - 2,8

POIDS DES BOBINES : 12 à 15 KGS



teelor

60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France

Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com