



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com

STEELARC F36

Fil fourré utilisable sous gaz pour rechargement.

PROPRIETES ET APPLICATIONS :

Fil fourré à utiliser sous gaz pour le rechargement de pièces soumises à une abrasion très élevée avec chocs modérés.


Le dépôt obtenu est un alliage à base de carbures de bore particulièrement recommandé pour la protection de pièces soumises à l'usure par la terre, les minerais et sables abrasifs.

STEELARC F36 est conseillé le rechargement de matériel agricole, dents et bords d'attaque de dragline, pales et lames de racleurs et de mélangeurs, chaînes traînantes, vis de transports, pales de ventilateurs, godets de pelles.

DURETE DEPOSEE: 63 - 67 HRC

DIAMETRES: 1,6 - 2,4

POIDS DES BOBINES : 12 à 16 KGS



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com