



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France  
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com

## STEELARC F42

Fil fourré pour rechargement.

### PROPRIETES ET APPLICATIONS :

Fil fourré utilisable avec ou sans gaz destiné au rechargement de pièces sollicitées par abrasion et chocs combinés. Il est pour la plupart du temps utilisé pour des applications sévères d'abrasion par chocs.

Son dépôt légèrement magnétique peut être réalisé sans fissures.

Ce fil est plus particulièrement recommandé pour le rechargement de marteaux de broyeurs à ordures, broyeurs de matériaux relativement tendres, déchiqueteurs, cylindres de broyeurs à argile, chaînes de convoyeurs, vis de transport, dents et bords de godets.

DURETE : 47 à 51 HRC

DIAMETRES : 1,6 - 2,4

POIDS DES BOBINES : 12 à 16 KGS



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France

Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com