



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com

STEELARC 2963

Electrode rutile basique.

PROPRIETES ET APPLICATIONS :

Electrode rutile basique utilisable en toutes positions déposant un alliage de dureté moyenne destinée au rechargement de rails, galets, glissières, arbres, crémaillères, engrenages, etc....


Employée également comme sous couche de rechargement dur. Excellente tenue aux chocs.

Son dépôt est inusable.

DURETE : 250 HB

DIAMETRES en mm : 2,5 3,2 4 5

AMPERAGES : 90 115 160 230



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France

Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com